



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة كونكريت إفكت
JK-16001

الوصف:

منتج اسمنتي ديكوري نهائي عالي الجودة، صمم خصيصاً لتزيين الجدران بمظهر خرساني مما يضيف جو الفخامة والرقي على المكان بلمسة عصرية.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية ليمنح مظهراً عصرياً على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والألواح الاسمنتية في المكاتب والمطاعم والفنادق وصالات العرض والقصور ومداخل البيوت الفخمة...إلخ.

الخصائص:

- يجعل من الأسطح تحفة ديكورية خرسانية حية.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- يمكن تطبيقه بتصميمات متعددة.
- مقاوم لظاهرة التملح.
- يتيح فترة جفاف مناسبة لتشكيل التصميم المطلوب.
- سهل التطبيق.
- مقاوم لنفاذية الماء .

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	خرساني مصقول.
اللون	متوفر بلونين (دارك كونكريت & لايت كونكريت)
الكثافة الرطبة	١,٧ كجم/لتر
الكثافة الجافة	١,٣٦ كجم/لتر
سماكة الطبقة الجافة	٣-٢ مم.
معدل الانتشار النظري	١ كجم /م ^٢ /مم.

*معدل الانتشار العملي للمنتج يعتمد على طبيعة السطح والظروف المحيطة وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ومعدل الهدر. (لتجنب الهدر يجب التأكد -عند الشراء- من كمية المنتج المناسبة للأسطح المراد طلاؤها)

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب خلط البودر مع الماء حتى الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- عدم التلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق:

- سكين المعجون.
- المسطرين المعدني.
- الروول الأملس.
- الألواح البلاستيكية القاسية.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة كونكريت إفكت
JK-16001

المزج:

- إضافة البودر للماء تدريجياً والخلط باستخدام الخلاط الميكانيكي بسرعة متوسطة.
- استمر في الخلط حتى الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- نسبة المزج (بالوزن): البودر : الماء
١٠٠ : ٢٥ - ٢٨
- فترة صلاحية المزيج: ١ ساعة عند درجة حرارة ٢٥°م.

نظام التطبيق:

- تطبيق طبقة أولى من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" وتركه حتى يجف تماماً.
- تجهيز الألواح البلاستيكية الموصى بها وتفصيلها حسب التصميم المطلوب.
- تطبيق طبقة ثانية من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" ومن ثم تطبيق طبقة من "الجزيرة كونكريت إفكت" مباشرة بسماكة ٢-٣ مم.
- تركيب الألواح البلاستيكية الموصى بها مباشرة على «الجزيرة كونكريت إفكت» قبل الجفاف السطحي، مع مراعاة أماكن تراكب الألواح.
- يتم الضغط على الألواح البلاستيكية بسكينة المعجون ثم الضغط بالرول الأملس بطريقة عشوائية فوق الألواح البلاستيكية.
- يتم فك الألواح البلاستيكية بعد ١٢-٢٤ ساعة (حسب درجات حرارة السطح والوسط المحيط) للحصول على الشكل الخرساني المطلوب.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ٣٠ دقيقة.
- الجفاف التام: ٣ أيام.

تنظيف الادوات:

- الماء العذب.

التعبئة:

- كيس ١٠ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

- ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في منطقة جافة مغلقة وبعيدة عن أشعة الشمس.

إرشادات السلامة:

- يجب ارتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء التنظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات، أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.
- من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.