



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة دثار لاينتكس
JA-25054

الوصف:

دهان رشة ذو حماية فائقة ومظهر ديكوري رائع تعتمد في تصنيعها على المستحلبات الأكريليكية النقية المزودة بتكنولوجيا خاصة للعزل الحراري تمنح المنتج المقاومة العالية لالتصاق الأتربة والابوساخ ويمتاز بقوة الالتصاق والمرونة العالية وثباتية الألوان والمظهر الأنيق .

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية كطبقة نهائية لنظام الجزيرة دثار للعزل الحراري.

الخصائص:

- مقاومة فائقة للعوامل الجوية ودرجات الحرارة المختلفة والرطوبة.
- مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
- سهل التطبيق والتشكيل بتصاميم مختلفة.
- ثباتية فائقة للألوان .
- خصائص التصاق ممتازة مع جميع الأسطح.

الشهادات:

اجتاز نظام "الجزيرة دثار" اختبار كفاءة نظام العزل الحراري في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) :
وقيمة معامل الانتقال الحراري (XPS:0.33 - EPS:0.29) W/m²K - ISO 8990 .

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	مطفي - بمطر خطوط .
اللون:	حسب مجموعة الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
الثقل النوعي:	١,٩ عند درجة حرارة ٢٥°م.
للزوجية:	لزوجة عالية.
الحجم الصلب:	٨٢ ٪
معدل الانتشار النظري:	(٢٧٣ - ٠,٣ - ٠,٣٥) م ^٢ / كجم عند سماكة (٢٣٠٠ - ٢٧٠٠ - ٣٠٠٠) ميكرون ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.
قيمة (المواد العضوية المتطايرة):	١٥,٣ جرام / لتر.

تجهيز السطح:

- لأنظمة الجزيرة دثار:
- يجب أن يجف السطح جفافاً تام قبل تطبيق الأساس.
- يجب معالجة السطح وإزالة جميع الزوائد الموجودة حتى الوصول إلى سطح مناسب للتطبيق.
- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.

إرشادات التطبيق:

- يجب إزالة الغبار والأتربة وآثار الشحوم والزيوت والملوثات الأخرى تماماً من السطح.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪ وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن تكون درجة فلوية السطح ٩ كحد أقصى .
- يجب تقليب الدهان جيداً حتى يصبح متجانساً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق:

- المسطرين: المسطرين المعدني.
- البروة البلاستيكية (الخشنة والناعمة).

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

- جاهز للاستخدام بدون تخفيف.
- يمكن استخدام نسبة (١ - ٢) ٪ من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة.
- وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة دثار لاينتكس
JA-25054

نظام الطلاء:

- الجزيرة دثار أدهيسف .
 - الجزيرة دثار XPS.
 - الجزيرة دثار Anchors.
 - الجزيرة دثار فايبر جلاس مش (Fiberglass mesh) .
 - الجزيرة دثار ريندر.
 - الجزيرة دثار برايمكس.
 - طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة دثار لاينتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
 - تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية الخشنة، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة بالإسفننج المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل.
 - يتم تنعيم السطح و تنسيقه بالبروة البلاستيكية الناعمة ليعطي شكل و مظهر جمالي متناسق. (حسب الرغبة)
- ملاحظات :
- لتحقيق معدل الانتشار وللحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء " الجزيرة دثار لاينتكس" منفذ محترف.
 - يجب أن يتم الضغط بشدة بالمسطين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي 2 ساعات.
 - الجفاف الصلب 24 ساعة.
 - الجفاف التام 7 أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الادوات:

بالإسفننج المشبع بالماء العذب.

التعبئة:

برميل 25 كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: 12 شهراً عند درجة حرارة 25°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.