



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بلوكينج برايمر
JA-41005

الوصف:

أساس مذي، يعتمد في تصنيعه بوليمرات أكريليكية خاصة، مصمم خصيصاً لمقاومة القلوية يمتاز بخصائص حماية وقدرة تغلغل ممتازة مقاومة فائقة للقلويات.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجسبية، ويعتبر الأساس الأمثل في حالة الصيانة.

الخصائص:

- تغلغل مثالي بمسامات السطح.
- يعمل كطبقة منيعة مقاومة للقلويات.
- مقاومة ممتازة للمياه.
- مقاومة ممتازة للرطوبة.
- قوة التصاق ممتازة مع السطح والطبقات التالية.
- سريع الجفاف و سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

	مطفي	• المظهر
	أبيض .	• اللون
.ASTM D1475	١,٢٧	• الثقل النوعي
.ASTM D562	٦٨ وحدة كريس	• للزوجنة
.ASTM D2697	٣٧ %	• الحجم الصلب
	٤٠ مايكرون.	• سماكة الطبقة
	٩,٢٥ م ^٢ /لتر ، عند سماكة طبقة جافة ٤٠ مايكرون.	• معدل الانتشار النظري*
	٤٣ م°.	• نقطة الوميض
	٥٢٩ غرام/لتر.	• قيمة المواد العضوية المتطايرة:

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة التميث " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ %، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بلوكينج برايمر
JA-41005

أدوات التطبيق:

- الرش الهوائي:
- الرش:
- الفرشاة:
- حجم الفوهة : (١,٥ - ١,٨) مم.
- الرشول الناعم
- النوع المناسب .

المخفف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

نظام الطلاء:

طلاء طبقة واحدة من الجزيرة بلوكينج برايمر .

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي
- الجفاف الصلب
- الزمن الفاصل للطلاء
- الجفاف التام
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥° م .
- ٣٠ دقيقة.
- (الحد الأدنى) ٤ ساعات.
- (الحد الأدنى) ٤ ساعات.
- ٧ أيام.

تنظيف الأدوات:

"الجزيرة فير ٥٠٥".

التعبئة :

جالون أمريكي.
برميل ١٨ لتر.

مدة التخزين :

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.