



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ثري فلورينج JI-68056

الوصف:

دهان ايبوكسي عالي الجودة للأرضيات خالٍ من المذيبات ويتكون من مركبين، يعتمد في تصنيعه على راتنجات الايبوكسي بولي أمين، ذاتي التسوية والنعومة. صمم خصيصاً ليعزز من عمق الصورة المختارة بالإضافة إلى الشفافية الاستثنائية والللمعة العالية، مما يضفي المظهر الديكوري الجذاب.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية كدهان طبقة نهائية فوق اللوحات ثلاثية الأبعاد والملصقات الفنية و التصميمات الديكورية على الأرضيات الخرسانية في القصور والمنازل والفنادق والمكاتب والمطاعم وصالات الاستقبال الفخمة ومراكز التسوق.

الخصائص:

- شفافية ونقاوة فريدة.
- مقاومة عالية للإصفرار
- سهل التطبيق، ويمنح سطح أملس وناعم.
- ذاتي التسوية.
- خالي من الفقاعات.
- صلابة ومتانة عالية.
- مقاومة فائقة للخدش.
- خصائص صحية وسهولة التنظيف وإزالة الغبار.
- مقاومة ممتازة للماء والكيماويات.
- قليل الرائحة، خالٍ من المذيبات.
- مناسب للتطبيق على اللوحات ثلاثية الأبعاد والملصقات الفنية والأشكال الديكورية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	لامع.
اللون:	شفاف.
اللزوجة:	عالي اللزوجة.
الثقل النوعي:	١,٠١ (للمزيج)
الحجم الصلب:	١٠٠ ٪
سمائة الطبقة الجافة:	٣ - ٨ مم.
معدل الانتشار النظري:	١٢٥-٣٣٠ م ^٢ / لتر.
نقطة الوميض:	فوق ١٠٠°م.
قيمة المواد العضوية المتطايرة :	٠ جرام /لتر.

تجهيز السطح:

السطوح الخرسانية:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل التطبيق.
- يجب أن يكون السطح الخرساني صلباً، ومقدار قوة الانضغاط لا يقل عن ٣٠ نيوتن/مم^٢، وقوة الشد ١,٥ نيوتن/مم^٢.
- يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً وخالياً من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن ويجب إزالة بقايا الدهان القديم والملوثات الأخرى.
- يجب تجهيز السطح بواسطة حبيبات القذف الخفيفة أو جليخ السطح للوصول إلى درجة نعومة حسب المواصفة 3 - CSP2- وفق تصنيف معهد اصلاح الخرسانة العالمي رقم: ICRI.No 310.2/SSPC-SP13 or NACE6.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألنة مناسبة مثل " جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP " قبل البدء في التطبيق.
- يتم تنظيف السطح من الغبار بواسطة ماكينة شفط الأتربة.

أدوات التطبيق:

- المسححة.
- المسطرين، المسطرين المسنن.
- الرول المسنن.

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥°م :
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندى ب ٣°م.
- الرطوبة النسبية المحيطة: الحد الأقصى : ٨٥ ٪.
- محتوى رطوبة السطح الخرساني لا يتجاوز ٤ ٪.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ثري دي فلورينج
JI-68056

المزج:

نسبة المزج: الدهان المصلب
بالحجم: ٢ : ١

طريقة المزج:

- يتم تقليب الدهان باستخدام خلاط ميكانيكي ذو سرعة منخفضة.
- صب المصلب على الدهان تدريجياً.
- امزج المركبين باستمرار لمدة دقيقتين للحصول على مزيج متجانس.

فترة صلاحية المزج:

- ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.
- يجب استخدام المزيج خلال فترة الصلاحية المحددة.

المخفف:

لا يخفف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

- الأساس: طلاء طبقة من « جاز ايبوكسي سيلر كلير الترا » بسماكة ١٥٠ مايكرون.
- تثبيت اللوحة ثلاثية الأبعاد أو المصقات الفنية بعد جفاف طبقة الأساس.
- الطبقة النهائية: صب « الجزيرة ثري دي فلورينج ».

ارشادات التطبيق:

- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة حتى جفافها جفافاً تاماً.
- درجة قلوية السطح لا تتجاوز [٩] .
- يتم معالجة التشققات والحفر باستخدام: جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP.
- يجب اصلاح العيوب الخرسانية قبل التطبيق.

زمن الجفاف:

جفاف اللمس
الزمن اللازم لحركة المرور الخفيفة:
جفاف التام:
نتائج أزمدة الجفاف السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

٥ ساعات.

يوم واحد.

٧ أيام

التعبئة :

يعبأ في:

المصلب
جالون: ٥ لتر
عبوة: ١ لتر

الدهان
برميل: ١٠ لتر
جالون: ٢ لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ثري دي فلورينج
JI-68056

إرشادات الاستعمال والسلامة:

التنظيف:	استخدم " الجزيرة ثري ٥٠٥ " لتنظيف الأدوات وفي حال وجود البقع في مكان التطبيق.
الصحة والسلامة:	الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
التهوية:	عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمادات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.
تحذير:	يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة " MSDS .
سلامة البيئة :	من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة :	النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.