



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مت ديكو برايمر
JA-11023

الوصف:

دهان مائي، عالي الجودة، يستخدم كبطانة ليكون أساساً مكملاً لأنظمة دهانات الجزيرة الديكورية.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجسيمة والطوب الفخاري كطبقة أساس لدهانات: "الجزيرة خيال - الجزيرة ابداع - الجزيرة إورا - الجزيرة ستانيك".

الخصائص:

- التصاقية ممتازة.
- تغطية ممتازة.
- متانة عالية.
- يمنح السطح مظهراً خشناً نسبياً .

الخصائص الفيزيائية:

| المظهر | مطفي. |
|------------------------|---|
| • اللون | حسب ألوان كتالوجات المنتجات التالية: "الجزيرة خيال - الجزيرة ابداع - الجزيرة إورا - الجزيرة ستانيك" |
| • الثقل النوعي: | ١,٥١-١,٣٢ |
| • اللزوجة: | ٣±٩٢ وحدة كريس |
| • الحجم الصلب | ٤٠٪ |
| • سماكة الطبقة الجافة | ٤٠-٥٠ مايكرون |
| • معدل الانتشارالنظري* | ٨-١٠ م ^٢ /لتر . |

الاختبارات:

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| • مقاومة الماء | اجتياز | ASTM D870 |
| • الاستقرار للتجمد | اجتياز | ASTM D2243 |
| • الاستقرار للحرارة | اجتياز | ASTM D2243 |

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة التيمت " أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

ادوات التطبيق:

- الرول:الرول الناعم (النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩ - كود: ١٠٩٣).

المخفف:

جاهز للاستخدام ويمكن التخفيف بالماء العذب عند الضرورة، وتعتمد نسبة التخفيف على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مت ديكو برايمر
JA-11023

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايمر" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت" وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مت ديكو برايمر".
- طلاء أحد المنتجات التالية: "الجزيرة خيال - الجزيرة ابداع - الجزيرة إلورا - الجزيرة ستانيك" كطبقة نهائية.

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي ٣٠ دقيقة.
- الجفاف الصلب ساعتان.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٤ ساعات.
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

بالماء العذب.

التعبئة :

جالون ٣ لتر .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأذى والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.