



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة مشاشكو  
JA-25011

**الوصف:**

طلاء على شكل تراثي كثيف القوام مكون من مادتين، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة .

**الاستخدام:**

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للبيوت التراثية العريقة.

**الخصائص:**

- له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة.
- يمكن تشكيله بنماذج متعددة ذات مظهر جميل.
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.

**الخصائص الفيزيائية:**

المظهر	مطفي.	
• اللون	اللون الطبيعي.	
• النقل النوعي	١,٨٥	.ASTM D1475
• اللزوجة	mPas ١٠٠٠ × ٦,٥	.ASTM D562
• الحجم الصلب	٪ ٦٠	.ASTM D2697
• معدل الانتشار النظري*	(٠,٥٤ - ٠,٤ - ٠,٣٢) م <sup>٢</sup> /كجم عند سماكة (٦٠٠ - ٨٠٠ - ١٠٠٠) مايكرون / حسب التطبيق.	

\* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح والظروف المحيطة وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ومعدل الهدر .  
(لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس .
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.  
«استشر قسم الدعم الفني»

**إرشادات التطبيق:**

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان.

**أدوات التطبيق:**

يطبق يدوياً بعد ارتداء القفازات الواقية.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة مشاشكو  
JA-25011

**المخفف المقترح:**  
الماء العذب.

**نسبة التخفيف:**  
جاهز للاستخدام ، ويمكن استخدام الماء العذب في التخفيف عند الضرورة للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق ويعتمد ذلك على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.

**نسبة المزج:**

بالوزن: الطلاء ١ كجم  
ألياف القش المعالج ٦ جرام

**نظام الطلاء:**

- للتطبيقات الداخلية:
  - طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم" وتركه حتى يجف.
  - مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
  - طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة مشاشكو" بالسماكة المطلوبة.
  - تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.
- للتطبيقات الخارجية:
  - طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة رويال برايم" وتركه حتى يجف.
  - مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش المعالج قبل التطبيق مباشرة.
  - طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة مشاشكو" بالسماكة المطلوبة.
  - تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

**زمن الجفاف:**

الجفاف السطحي ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة).  
الجفاف الصلب ٤٨ ساعة.  
الجفاف التام ٧ أيام.  
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

**تنظيف الأدوات:**  
بالماء العذب.

**التعبئة:**

برميل : ١٢,٥ كجم.  
برميل : ٢٥ كجم.

**التخزين وفترة الصلاحية:**

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.  
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفاتضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

**ملاحظة :**

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.