

**مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة وود ستاين
JS-11001**

الوصف:
صبغة خاصة للخشب مبنية على أساس مذبي، تمنح الخشب مظهراً ديكورياً بمجموعة واسعة من الألوان، صممت خصيصاً لبارز جمالية الخشب ومنحه رونقاً وشكلًا أنيقاً يتوافق مع كافة الأدوات.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية كصبغة ملونة على جميع أنواع الأسطح الخشبية كالابواب والنوافذ والمفروشات.

الخصائص:

- صبغات عالية البركيز تمنح تعطية فائقة.
- معدل انتشار عالي.
- تغلغل عميق وقومة التصاق عالية مع الأسطح الخشبية والطبقات العليا.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- مقاومة للتعرق والفتراءات آفات الأخشاب.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- سريع الجفاف.

الخصائص الفيزيائية:

		حسب كتالوج ألوان "الجزيرة وودستاين".	اللون
.ASTM D2697	٪ ١٠		الحجم الصلب
.ASTM D1200	١٥ ثانية ، فورد كاب رقم٤ ،		اللزوجة
. ASTM D1475	٠٨٧		الثقل النوعي
	٨ مايكرون لكل طبقة.		سماكه الطبقة الجافة
	١٢ مٌ/لتر، عند سماكة الطبقة الجافة ٨ مايكرون. حسب درجة اللون ونسبة التخفيف.		معدل الانتشار النظري *
	٠٩٣٪ فوق		نقطة الوميض

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة ، وطريقة التطبيق ، وسماكه الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (تجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأترية والغبار والأملام وغيرها من الملوثات.
- ثم قم بصنفرة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصنفرة بالهواء المضغوط قبل الشروع في عملية الطلاء.

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥٥ °م.
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندى ٣٠ °م.
- يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية المحيطة نسبة ٨٥٪.

نظام الطلاء:

- الجزيرة وود ستاين.
 - يمكن تطبيق جميع أنواع الساندينج سيلر ودهانات الوجه النهائي ذات الأساس المذبي فوقها.
- ملاحظة: يجب رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.

التخفيف:

- المخفف: الماء ، الجازولين ، الجزيرة ثير ٥٠٤.
- نسبة التخفيف: حتى ٣٠٪ كحد أقصى.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيره وود ستاين
JS-11001**

زمن الجفاف وإعادة الطلاء:

أزمنة الجفاف:

تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، درجة الحرارة، وسمك الطبقة وعدد الطبقات وبذلك ستتأثر أزمنة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.

- درجة حرارة السطح $25^{\circ}\text{C} / 25^{\circ}\text{M}$ ٪ ٥٠
- الرطوبة النسبية المحيطة
- الجفاف السطحي (١٠-٥٠) دقائق
- الجفاف الصلب (٣٠-٦٠) دقيقة
- الجفاف التام ساعة واحدة.
- فترة إعادة الطلاء ، الحد الأدنى ٣٠ دقيقة.
- فترة إعادة الطلاء ، الحد الأعلى -----

ملاحظة : جميع النتائج السابقة الموضحة في الجدول مبنية على قياسات شريحة مطبقة قياسية السمك و جيدة التهوية ولنظام دهان طبقة واحدة.
*السطح يجب أن يكون جافاً ونظيفاً وخاليًا من الملوثات من أجل التطبيق.

التعبئة:

التعبنة: عبوة ١ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة 25°M .

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

التنظيف:

استخدم "الجزيره ثينر ٥٧٠" لتنظيف الأدوات في حال وجود البقع في مكان التطبيق.

الاستعمال:

استعمل بحذر . حرك الدهان جيداً قبل الاستعمال.

الصحة والسلامة:

الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفي ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

التهوية:

عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة حفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الغنيم.

تحذير:

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للשרر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة " MSDS .

سلامة البيئة :

من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمتنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمفي من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماشي مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسئولة ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.