



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة رست كلير
JA-15057

الوصف:

دهان مائي مطفي عالي الشفافية مبني على بوليمير الأكريليك. يشكل حاجزاً رقيقاً واثقاً يزيد من مقاومة الماء بفضل تركيبته الخاصة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية كطبقة حماية شفافة فوق «الجزيرة أيرون رست» و «الجزيرة باتي رست».

الخصائص:

- يمنح شفافية كاملة.
- كثافة ومثانة فائقة.
- مقاومة للظروف الجوية المختلفة.
- مرونة عالية.
- مقاومة ممتازة للماء.
- مقاومة ممتازة للبقع.
- قابلية جيدة للغسيل.

الخصائص الفيزيائية:

	المظهر	شفاف.
ASTM D1475	الثقل النوعي	١,٠٣
ASTM D562	للزوجية	٨٥ وحدة كريس
ASTM D2697	الحجم الصلب	٤٠٪
	سماكة الطبقة الجافة	٢٠ مايكرون لكل طبقة.
	معدل الانتشار النظري*	٢٠ م ^٢ /لتر .
ASTM D2243	الاستقرار للتجمد	اجتياز، ٣ دورات
ASTM D1849	الاستقرار للحرارة	اجتياز ٤٩ يوماً @ ٥٠°م.

إرشادات التطبيق:

- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والبودرة والأملاح والعفن.
- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً، وتجنب التطبيق في الأجواء الممطرة أو عالية الرطوبة.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- الرول: Velvet Roller 1063

المخفف المقترح:

لا يخفف.

جاهز للاستخدام بدون تخفيف، قم بتحريك المنتج جيداً قبل الاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة رست كليير
JA-15057

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من «الجزيرة جرين برايم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة اكستريم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة رست برايمر».
- طلاء طبقتين من "الجزيرة أيرون رست" أو "الجزيرة باتي رست" أو كلاهما بحسب الشكل المطلوب (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر" بحسب الشكل المطلوب (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- طلاء طبقتين من "الجزيرة رست كليير".

ملاحظة:

- تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر" بعد ٢٠ - ٣٠ دقيقة من تطبيق "الجزيرة باتي رست" & ٤٨ ساعة على الأقل من تطبيق "الجزيرة أيرون رست" / عند درجة حرارة ٢٥ م°.
- تطبيق "الجزيرة رست كليير" بعد ٤٨ ساعة على الأقل من تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر".
- يجب مراعاة أزمدة الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
- يعتمد الشكل النهائي للمنتج على طريقة وأدوات التطبيق ودرجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة النسبية وسماكة طبقة الدهان وكمية الأكتيفيتر المطبق.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ٣٠ دقيقة.
- الجفاف الصلب: ٣ ساعات.
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية: ٨ ساعات (الحد الأدنى).
- الجفاف التام: ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25° م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

جالون ٣ لتر .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥ م°.

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاً بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.