



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ميني بينت JF- 11446

الوصف:

دهان مائي نهائي عالي الجودة بدرجة لعة مريحة للبصر، معبأ بعبوات خاصة تتيح التطبيق بطريقة عملية وسهلة في التنفيذ بلمسة ناعمة، ويمكن استخدامه من قبل العميل دون الحاجة الى فنيين مختصين، يعمل على تسهيل عملية اختيار وتنسيق اللون قبل الشروع في تلوين المنتجات بكميات كبيرة للمساحة الكاملة ويسهل عملية الشراء بدون تردد.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والأسطح المطبقة بالمعاجين، عندما يتطلب تجربة اللون للتأكد من الاختيار بالمكان المراد تطبيقه قبل عملية الشراء للمساحة الكاملة.

الخصائص:

- طريقة احتراافية سهلة وسريعة لاختيار اللون قبل طلاء المساحة.
- تحديد اللون النهائي بقناعة كاملة عن طريق التطبيق بالمكان المطلوب طلاؤه.
- سهل التطبيق لا يتطلب أي مهارة أو أي أداة للتنفيذ.
- مناسب لاختيار وتنسيق الألوان في المشاريع.
- يوفر الوقت والتكلفة في انتقاء اللون المرغوب للمنتج النهائي.
- درجة لعة مريحة للبصر.
- يمنح مظهر ناعم بدون علامات الرول.
- تركيبة خالية من المركبات العضوية المتطايرة والفورمالدهيد والأمونيا و APEOs.
- مسؤول بيئياً.

الخصائص الفيزيائية:

• اللون	ألوان محددة .
• الحجم الصلب	٤٢ ٪ .
• سماكة الطبقة الجافة	٣٠-٤٠ ميكرون.
• معدل الانتشار النظري	٣٢ - ٠,٤٢ م ^٢ للعبوة ٣٠ مل.
• الاستقرار للتجمد	اجتياز، ٣ دورات.
	ASTM D2243

تجهيز السطح:

- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالي من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.

ظروف التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلووية السطح (pH=٩).
- عدم الطلاء على الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

التعليمات:

- قم برج العبوة جيداً قبل فتح الغطاء.
- انزع ملصق الغلق أسفل الرول .
- ابدأ التطبيق على السطح المراد بالضغط برفق وبزاوية ٤٥°م.
- لأفضل النتائج طلاء طبقتين من المنتج مع مراعاة الزمن الفاصل بين الطبقتين (٣٠ دقيقة).
- لتجنب جفاف المنتج يجب استخدامه بعد الفتح.
- اختلاف درجة اللمعة قد يؤدي لاختلاف بسيط بدرجة اللون.
- لمطابقة اللون يجب الانتظار حتى جفاف المنتج.

أدوات التطبيق:

- عبوة المنتج ملائمة للتطبيق مباشرة.

المخفف المقترح:

- لا يخفف.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ميني بينت
JF- 11446

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: ٢٠ دقيقة.
 - الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين: ٣٠ دقيقة.
 - الجفاف الصلب: ٤ ساعات.
 - الجفاف التام: ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

يمكن تنظيف الرول الخاص بالعبوة بعد الاستخدام بالماء العذب.

التعبئة:

عبوة ٣٠ مل.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخراته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.