



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة رست أكتيفيتر JT-22004

الوصف:

محلول مائي حمضي يحتوي على عوامل مؤكسدة قوية ، صمم خصيصاً ليطبق على «الجزيرة ايرون رست» و«الجزيرة باتي رست» مكوناً تشكيلات جميلة بمظهر صدأ الحديد أو النحاس.

الاستخدام:

يستخدم على «الجزيرة ايرون رست» و «الجزيرة باتي رست» مما يمنح تشكيلات ديكورية ساحرة..

الخصائص:

- يعطي تشكيلات ديكورية متعددة للجزيرة ايرون رست والجزيرة باتي رست.
- يمكن بواسطته تشكيل «الجزيرة ايرون رست» و«الجزيرة باتي رست» بتصاميم ديكورية مختلفة.
- سهولة الحصول على التصميم المطلوب.
- سريع التفاعل
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

ASTM D1475	أزرق فاتح.	• اللون
	١,٠٥ .	• الثقل النوعي
	٢٠-١٨ م ^٢ /لتر .	• معدل الانتشار النظري*

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- البخاخ الخاص.
- الفرشاة.
- الاسفنج البحري

المخفف المقترح:

لا يخفف.

جاهز للاستخدام بدون تخفيف، قم بتحريك المنتج جيداً قبل الاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من «الجزيرة جرين برايم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة أكستريم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة رست برايم».
- طلاء طبقتين من "الجزيرة ايرون رست" أو "الجزيرة باتي رست" أو كلاهما بحسب الشكل المطلوب (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر" بحسب الشكل المطلوب (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- طلاء طبقتين من "الجزيرة رست كبير".

ملاحظة:

- يستخدم "الجزيرة رست أكتيفيتر" بعد ٢٠ - ٣٠ دقيقة من تطبيق "الجزيرة باتي رست" و ٤٨ ساعة على الأقل من تطبيق "الجزيرة ايرون رست" / عند درجة حرارة ٢٥ م°.
- تطبيق "الجزيرة رست كبير" بعد ٤٨ ساعة على الأقل من تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر".
- يجب مراعاة أمانة الجفاف في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
- يعتمد الشكل النهائي للمنتج على طريقة وأدوات التطبيق ودرجة حرارة الوسط المحيط والرطوبة النسبية وسماكة طبقة الدهان وكمية الأكتيفيتر المطبق.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة رست أكتيفيتر
JT-22004

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي: ساعة.
الجفاف التام: (الحد الأدنى) ٤٨ ساعة.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

عبوة بلاستيك ٧,٥ لتر .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفارغة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.